

Allcon 10[®]

Konstruktionsklebstoff

Merkmale:

- Profiqualität
- Geprüft nach WATT 91 DIN EN 204 D4
- Verbindet nahezu alle Materialien
- Einkomponentig
- Einfache Handhabung
- Ohne Lösemittel
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gegen viele Chemikalien beständig
- Frostsicher
- Natursteinverträglich



Verarbeitungsvorteile:

- Verwendung üblicher Kartuschenpressen
- Bereits nach ca. 7 bis 10 Minuten belastbar
- Ohne Primer anwendbar
- Ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime
- Sicherheit in der Anwendung
- Immer das richtige Produkt zur Hand
- Angebrochene Kartusche bis ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 18 Monate haltbar
- Gute Dosierbarkeit
- Überstreich- und überlackierbar
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar

Anwendungsbereiche:

- Verbindung von Holz, Span-, Faserplatten, MDF, beschichteten Platten, Metallen, Alu, Natur-, Kunststein, Beton, Marmor, Keramik, Kunststoffen, Gipsplatten, Schaumstoff (EPS), Hartschaum, Acryl, Isolierungen und vielem mehr

Verwendungszweck:

- Verkleben von Sockelleisten und Metallschwellen
- Fixieren von Abdeckungen
- Zur Montage von Kabelkanälen
- Zum Ausgleich bei geringen Unebenheiten
- Zum Reparieren von ausgerissenen Schrauben, Scharnieren etc.
- Zum Verleimen von Holz
- Verklebung von Schaumstoff (EPS), z. B. Wannenträger und Isolierbaustoffe
- Die Anwendung ist fast unbegrenzt

Hersteller:

beko GmbH
Rappenfeldstr. 5
DE-86653 Monheim

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn

Verarbeitung:

Klebeflächen müssen fettfrei, sauber und tragfähig sein, eine Klebefläche diffusionsoffen. Der Klebstoff reagiert mit der Feuchtigkeit aus der Luft oder aus dem Material unter leichtem Aufschäumen. Die Aushärtung wird durch einen Sprühnebel mit Wasser beschleunigt. Alle glatten Materialien anschleifen, mit einem Oberflächenreiniger reinigen und leicht mit Wasser benetzen (ca. 20 g/m²). Teile innerhalb von 3 Minuten zusammenfügen. Bis zum Abbinden pressen. Wir empfehlen grundsätzlich bei allen Anwendungen Testverklebungen. Durch die Verwendung eines geeigneten Primers kann die Oberflächenhaftung verbessert werden.

Hinweise:

- Nicht geeignet für Glas, bitumen- und wachshaltige Oberflächen, PE, PP, PA, EPDM, PTFE und Unterwasser-
verklebungen.
- Aufgrund der Vielzahl an Farb- und Lackqualitäten wird ein Verträglichkeitstest vor dem Überstreichen empfohlen.
- Die Farbe muss elastisch genug sein, um die Anwendung auf diesem Produkt zu ermöglichen.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten:

Basis	Polyurethan, feuchtigkeitshärtend
Verarbeitbar	ab +5° C bis max. +40° C
Temperatur	beständig von -40° C bis +80° C (kurzfristig +120° C)
Hautbildezeit	ca. 3 Minuten bei Normalklima (+23° C/50% relative Luftfeuchte)
Aushärtung	ca. 3 mm Allcon 10 je 24 Stunden; bei Flächenverklebung nach 7 bis 10 Minuten zu ca. 70% – nach 30 bis 45 Minuten zu 100% ausgehärtet
Dichte	ca. 1,4 g/cm ³
Viskosität	pastös
Spaltüberbrückung	ca. 1,0 cm
Geruch	geruchsarm
Farbe	beige
Geprüft	Prüfbericht nach DIN EN 204 D4 (wasserfeste Verleimung), gemäß WATT 91 (+80° C)
Haltbarkeit	im angebrochenen Zustand ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 1 ½ Jahre haltbar
Lagerung	trocken, bei Raumtemperatur
Inhalt	310 ml
Art.-Nr.	260 100 310ZEB

Stand: 09/2024

Hersteller:

beko GmbH
Rappenfeldstr. 5
DE-86653 Monheim

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn

